

خواص گسکت های لاستیکی / Rubber Gaskets Properties

نام لاستیک	علامت اختصاری	محدوده دمایی	مقاوم در برابر	غیر مقاوم در برابر
نئوپرن (کلروپرن)	CR	-28 76	سایش-ضربه-سوختها-مواد پتروشیمیایی	اسیدها-مشتقات کلر-روغن موتور-روغن پالم
اس بی آر (لاستیک قرمز)	SBR	-28 76	حرارت-آب-اسیدهای آلی-الکل ها-کتن ها و آلدئیدها	اشعه یو وی-ازون-اسیدهای قوی-برخی مواد نفتی وهیدروکربن ها
ای پی دی ام	EPDM	-40 107	سایش-اشعه یو وی-ازون-آب سرد و گرم-بخار اشباع	برخی مواد سوختی وهیدروکربن ها
ان آر	NR	-29 60	سایش-پارگی-مناسب برای مواد غذایی	نور مستقیم-اشعه یو وی-ازون-حرارت
ان بی آر (بونا ان)	NBR	-28 82	سایش-سوختها-مواد نفتی-بنزین-آب-روغن هیدرولیک	نور مستقیم اشعه یو وی
هایپالون	CSM	-28 107	سایش-اشعه یو وی-ازون-گازها-هیدروکربن های آلیفاتیک	بخار روغن های گیاهی
سیلیکون	SI	-50 210	اکسیداسیون-نور-اسیدها-ازون	ضربه-سایش-حلال ها - کتون ها
وایتون	FKM	-15 200	مواد نفتی-آروماتیک ها-حلال ها-سوخت ها - مواد اسیدی	آلدئیدها - کتون ها-آمینها- برخی مواد قلیایی