

PTFE Gaskets Properties / خواص گسکت های پی تی اف ای

ویژگی	روش	واحد	پی تی اف ای بدون فیلر	پی تی اف ای با فیلر کربن	پی تی اف ای با فیلر شیشه
دانسیته	ASTM D792	g/cm ³	2.15 - 2.20	2.05 - 2.12	2.23 - 2.26
توان کششی	ASTM D1457	N/mm ²	20 - 30	13 - 18	13 - 18
ازدیاد طول	ASTM D1457	%	220 - 300	120 - 180	200 - 260
سختی	ASTM D2240	Shore D	50 - 60	62 - 66	60 - 65
ماکزیمم دمای کارکرد	-	°C	250	250	250